

Piedevas stieple Cu-Al sakausējumu metināšanai, alumīnija bronzas tipa (līdz 10 % Al), kā arī Cu/tērauda heterogēnu maisījumu metināšanai un cinkota tērauda cietlodēšanai. To ieteicams izmantot jūras būvniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā (jūras ūdens atsāļošana), kā arī heterogēniem Cu/tērauda maisījumiem un cinkotiem tēraudiem.

■ Klasifikācija

AWS A5.7: ER CuAl-A1
EN ISO 24373: S Cu 6100 (CuAl7)
DIN 1733: SG-CuAl8

■ Pielietojums

- Jūras būvniecība,
- Ķīmiskā rūpniecība,
- Auto virsbūves darbi.
- Automašīnu virsbūves remonta darbi ar ierobežotas elastības tēraudiem.

■ Priekšrocības

- Izturība pret sālsūdens vidi.
- Ieteicams PSA.

■ Polaritāte

DC +

■ Ķīmiskās īpašības

Cu %	Al %
Bāze	8.00

■ Mehāniskās īpašības

Rp 0,2	Rm	A 5	AV + 20°C	Cietība
200 Mpa	430 Mpa	40 %	100 J	140 HB

■ Ieteikumi

Gāzu aizsardzība atbilstoši EN ISO 14175
Argons (I1)



Iepakojums

svars (kg)	Stieples rullīta tips		Stieples diametrs (mm)			
			Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
2	S200	—	—	077409	—	—
5		—	—	086661	086197	—
15	S300	—	—	—	086180	—